



## 型枠専用デッキプレート(アクロスデッキ®) 日鉄建材(株)

ロングスパン対応のフラットデッキです。

## 断面形状・寸法



## 役物および部品


Pタイプ (調整プレート)

W (200・300・400)





(1.2・1.2・1.6)


Z金物 (AKZ)



注)斜梁のデッキ切断部に用います。



端部形状



相互の接合



## 製品質量・断面性能

品名	板厚 (mm)	製品質量				機械的性質		
		長さ当り (kg/m)		面積当り (kg/m <sup>2</sup> )		製品規格 JIS G 3352	降伏点 又は耐力	引張強さ
		Z12	Z27	Z12	Z27			
アクロス デッキ	0.8	5.75	5.92	14.4	14.8	SDP2G	235N/mm <sup>2</sup> 以上	400N/mm <sup>2</sup> 以上
	1.0	7.13	7.31	17.8	18.3			
	1.2	8.52	8.69	21.3	21.7			
	1.4	9.89	10.1	24.7	25.2			
	1.6	11.3	11.4	28.2	28.5			
KP-ES-T	0.8	5.89	—	10.1	—	SGCC	205N/mm <sup>2</sup> 以上	295N/mm <sup>2</sup> 以上
AKZ	3.2	4.54	—	—	—	—	—	—

Z27製品をご希望の場合は納期・最小ロットについてお問い合わせ下さい。

品名	板厚 (mm)	短期許容 応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	断面二次 モーメント I (×10 <sup>3</sup> mm <sup>4</sup> /m)	断面係数 Zt (×10 <sup>3</sup> mm <sup>3</sup> /m)
アクロス デッキ	0.8	235	203	35.1
	1.0		253	43.7
	1.2		304	52.2
	1.4		353	60.6
	1.6		403	69.1
KP-ES-T	0.8	205	12.2	9.80

## ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役物の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役物の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。