

塗装鋼板（ガルバリウム鋼板®）

仕上用材

トーカイカラー GL・15 いぶき 日鉄鋼板（株）

特長

トーカイカラー GL・15いぶき に採用した塗料は、耐酸性が「ひびき」と同等、また塗膜内に有機骨材と無機骨材が含まれており耐摩耗性にも優れております。遮熱性も加味し、ガルバリウム鋼板と組み合わせること

受注寸法

区 分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
平 板	0.27 ～ 0.50	914	1,829 ～ 3,048	—
コイル	0.27 ～ 1.20	610 ～ 1,219	—	2,000 ～ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 15色 * 指定色についてもお相談に応じます。

日本産業規格の番号 JIS G 3322（5類適用色有り）

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

スーパーフロンGL 日鉄鋼板（株）

特長

スーパーフロンGLはガルバリウム鋼板に耐候性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂塗料を組み合わせたフッ素樹脂塗装鋼板です。長期に渡り美しい外観を保ちます。

受注寸法

区 分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
平 板	0.27 ～ 0.50	914	1,829 ～ 3,048	—
コイル	0.27 ～ 1.20	610 ～ 1,219	—	2,000 ～ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 13色 * 指定色についてもお相談に応じます。

日本産業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。