

スーパーフロンGL こかげplus

＜耐摩耗性遮熱フッ素樹脂塗装鋼板＞ 日鉄鋼板（株）

特長

フッ素樹脂が持つ従来の耐候性、加工性に加え、新たな性能として耐摩耗性と遮熱性を付与しました。

塗膜中に骨材を添加する事で素材に対するキズ発生を抑制し、さらに表層のワックス剤がスリキズの発生も軽減します。

又、近赤外線を反射する顔料を採用したことで、鉄板の温度上昇を抑制します。

標準色14色はすべて日射反射率40%以上を達成しています。

受注寸法

区 分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
平 板	0.27 ～ 0.50	914	1,829 ～ 3,048	—
コイル	0.27 ～ 1.20	610 ～ 1,219	—	2,000 ～ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 14色 *指定色についてもご相談に応じます。

日本産業規格の番号 JIS G 3322（6類適用色有り）

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

トーカイネーブルトーンGL 日鉄鋼板（株）

特長

鉄の冷たさを感じさせない塗装鋼板。ネーブルの肌にも似た柔らかくやさしい質感が好評です。

長年の外装材としての実績をもとに、内装材や什器など、幅広い用途向けに、“艶消しタイプ”をラインアップいたしました。

原板には耐食性に優れたガルバリウム鋼板を採用しており、長期にわたり建物を錆から守ります。

受注寸法

区 分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
平 板	0.27 ～ 0.50	914	1,829 ～ 3,048	—
コイル	0.27 ～ 1.00	610 ～ 1,219	—	2,000 ～ 5,000

標準色 艶消タイプ/7色、艶有りタイプ/5色

日本産業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697